CINTA DE EMBALAJE 680

Hojas de Datos Técnicos

Descripción

Pegafan 680 es una cinta adhesiva con soporte de polipropileno biorientado y adhesivo hot-melt libre de solventes orgánicos. Posee buena resistencia a la tracción, propiedades adhesivas superiores, desenrollado fácil y sellado confiable de cajas.

CONSTRUCCIÓN	Soporte	Adhesivo	Centro (tuco)
	Polipropileno Biorientado	Hot melt	Papel y Cartón

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Sistema Inglés	Sistema Internacional	Procedimientos
	Espesor Total	1.6 mils	0.041 mm	PSTC-133
	Adhesividad	40 oz/in	11 N/25 mm (450 gr-f/cm)	PSTC-101
	Elongación	120%	120%	PSTC-131
	Resistencia a la tracción	19.6 lb/in	96 N/25 mm (3.9 kg-f/cm)	PSTC-131
	Temperatura de trabajo o servicio	30 - 140° F	-1 a 60° C	
	Temperatura de aplicación	50 - 110° F	10 - 43° C	
	Color	Transparente		

MEDIDAS*			
	Largo	55,110,219 (yd) aprox.	50,100, 200 (m) aprox.
	Ancho	1 1/2",2",3" (in) aprox.	36, 48,72 (mm)

* Consultar otras medidas

CARACTERISTICAS DE DESEMPEÑO	
	- Adhesión instantánea inclusive en superficies irregulares. - Alta cohesión del adhesivo, lo que garantiza un buen sellado de las cajas, inclusive con altos niveles de manipulación y vibración. - Buen rendimiento en un amplio rango de temperaturas típicas de trabajo. - Producto certificado por la F.D.A. para uso industrial de contacto indirecto con alimentos. - Puede ser usada en el sellado de cajas en forma manual o automático.

MODO DE USO	
	La cinta debe ser aplicada sobre una superficie limpia, seca y libre de grasa, aceite u otros contaminantes. Luego aplicar presión sobre ella para obtener el desarrollo pleno de las propiedades del adhesivo.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	
	Este producto debe ser almacenado en su empaque original bajo techo, en un lugar fresco y lejos de la exposición directa de los rayos del sol y a temperaturas entre los 15 - 25 ° C.

OTRA INFORMACIÓN	
	La información técnica está basada en ensayos realizados en nuestro laboratorio según las normas de Indecopi y Test Methods for Pressure Sensitive Adhesive Tape, 15 th Edition. Para aplicaciones específicas, el usuario debe efectuar las pruebas y ensayos que estimen necesarios.

Junio 2020

Kuresa S.A.

Dirección: Avenida Las Aguilas N 160, C.P. Santa María de Huachipa, Lurigancho, Lima 15, Perú, Tel: (51 1) 207-0555/ 207-0557,
e-mail kuresa@pegafan.com