Hoja de Datos Técnicos
Jun-20

CINTA DUPLO DOBLE FAZ D130T

DESCRIPCION

Pegafan D130T es una cinta especial para trabajo pesado, lo que incluye tolerancia a altas temperaturas y cambios medioambientales. Posee un soporte de papel tissue y capas gruesas de adhesivo acrilico en ambas caras. Es una cinta de alta calidad con buena cohesión, permitiendo así ser usada sobre una gran variedad de superficies tanto metálicas como plásticas.

CONSTRUCCIÓN DEL PRODUCTO

ADHESIVO ACRILICO SENSIBLE A LA PRESIÓN
PAPEL TISSUE
ADHESIVO ACRILICO SENSIBLE A LA PRESIÓN
PAPEL BISILICONADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Soporte	Papel tissue		
Adhesivo	Acrilico modificado, sensible a la presión		
Color	Blanco		
	Sistema Inglés	**Sistema Internacional**	**Procedimientos**
Espesor Total	5.1 mils	0.130 mm	PSTC-133
Adhesividad	> 35 oz/in	> 9.5 N/cm (>390 gr-f/cm)	PSTC-101
Cohesion	1440 min		PSTC-107
Rango temperatura de aplicación	(-4 a 176) ° F	(-20 a 80) ° C	

Largo *	55 (yd) aprox.	50 (m) aprox.
Ancho *	1/2",3/4", 1" (in) aprox.	12, 18, 24 (mm)

* Consultar otras medidas

CARACTERISTICAS DE DESEMPEÑO

- Posee una alta adhesión lo que le permite adherirse a muchos materiales incluyendo metales y plásticos. Las
- capas gruesas de adhesivo acrilico brindan muy buena adhesión sobre superficies texturadas o irregulares como cartones de alta resistencia y corrugados.
- El adhesivo acrílico de altísima cohesión, permite que se use sobre una gran variedad de superficies.
- Excelente resistencia al calor, humedad, viento y fluencia térmica.
- Facilidad para trabajo de forma manual.

MODO DE USO

La cinta duplo debe ser aplicada sobre una de las superficies a unir, luego aplicar presión manual y retirar el papel bisiliconado. Finalmente colocar la otra superficie sobre el adhesivo y nuevamente aplicar presión. Las superficies a unir deben estar limpias, secas y libre de grasa, polvo, aceite u otros contaminantes.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en su empaque original bajo techo, en un lugar fresco y seco a 20°C y humedad relativa de 50%, lejos de la exposición directa de cualquier fuente de calor y de los rayos del sol.

OTRA INFORMACIÓN

La información técnica está basada en ensayos realizados en nuestro laboratorio según las normas de Indecopi y Test Methods for Pressure Sensitive Adhesive Tape, 15 th Edition. Para aplicaciones específicas, el usuario debe efectuar las pruebas y ensayos que estimen necesarios.

Kuresa S.A.

Dirección: Avenida Las Aguilas N 160, C.P. Santa María de Huachipa, Lurigancho, Lima 15, Perú, Tel: (51 1) 207-0555/ 207-0557,
e-mail kuresa@pegafan.com