Hoja de Datos Técnicos
Jun-20

CINTA DUPLO 4141

DESCRIPCION

Pegafan 4141 es una cinta especial de polipropileno bi-orientado con adhesivo de caucho sintético transparente en ambas caras. El adhesivo es bastante resistente, y posee altos tack, adhesión y superior cohesión, lo que lo hace ideal para aplicaciones exigentes de papel, films, ropa y accesorios, así como también para el proceso de laminación en general.

CONSTRUCCIÓN DEL PRODUCTO

CAUCHO SINTETICO TRANSPARENTE (HOT MELT), LIBRE DE PLASTIFICANTES
POLIPROPILENO BIORIENTADO TRANSPARENTE
CAUCHO SINTETICO TRANSPARENTE (HOT MELT), LIBRE DE PLASTIFICANTES
PAPEL BISILICONADO MARRON, 90 gr

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Soporte	Bopp		
Adhesivo	Caucho sintético transparente (Hot melt)		
Color	Marrón		
	Sistema Inglés	**Sistema Internacional**	**Procedimientos**
Espesor Total	3.7 mils	0.095 mm	PSTC-133
Adhesividad	>128 oz/in	>35 N/25 mm (1427gr-f/cm)	PSTC-101
Cohesion	> 12,000 min		PSTC-107
Rango temperatura de aplicación	(15 a 120) ° F	(-10 a 50) ° C	

Largo *	55 (yd) aprox.	50 (m) aprox.
Ancho *	1/2",3/4", 1" (in) aprox.	12, 18, 24 (mm)

* Consultar otras medidas

CARACTERISTICAS DE DESEMPEÑO

- Cinta con adhesivo de caucho sintético transparente en ambas caras.
- Ideal para aplicaciones exigentes sobre papeles, films, tela y procesos de laminación en general.
- Ideal para el uso en la preparación de catálogos y material decorativo.
- Excelente para pegar carteles, sellar sobres y realizar manualidades.
- Especificado para laminación de diferentes materiales

MODO DE USO

La cinta duplo debe ser aplicada sobre una de las superficies a unir, luego aplicar presión manual y retirar el papel bisiliconado. Finalmente colocar la otra superficie sobre el adhesivo y nuevamente aplicar presión. Las superficies a unir deben estar limpias, secas y libre de grasa, polvo, aceite u otros contaminantes.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en su empaque original bajo techo, en un lugar fresco y seco a 20°C y humedad relativa de 50%, lejos de la exposición directa de cualquier fuente de calor y de los rayos del sol.

OTRA INFORMACIÓN

La información técnica está basada en ensayos realizados en nuestro laboratorio según las normas de Indecopi y Test Methods for Pressure Sensitive Adhesive Tape, 15 th Edition. Para aplicaciones específicas, el usuario debe efectuar las pruebas y ensayos que estimen necesarios.

Kuresa S.A.

Dirección: Avenida Las Aguilas N 160, C.P. Santa María de Huachipa, Lurigancho, Lima 15, Perú, Tel: (51 1) 207-0555/ 207-0557,
e-mail kuresa@pegafan.com