

**CINTA DUPLO DE MONTAJE M100F****DESCRIPCIÓN**

Pegafan M100F es una cinta especial que posee un soporte de espuma y adhesivo acrílico de alta adhesión en ambas caras. Posee excelentes propiedades de resistencia a los agentes del medio ambiente, permitiendo una gran variedad de usos sobre superficies planas y lisas.

Una cinta de 24 mm x 10 cm puede resistir hasta 400 gr de peso.

Una cinta de 18 mm x 10 cm puede resistir hasta 300 gr de peso.

Una cinta de 12 mm x 10 cm puede resistir hasta 200 gr de peso.

CONSTRUCCIÓN DEL PRODUCTO

ADHESIVO ACRILICO PERMANENTE SENSIBLE A LA PRESIÓN

ESPUMA DE POLIETILENO

ADHESIVO ACRILICO PERMANENTE SENSIBLE A LA PRESIÓN

PAPEL BISILICONADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Soporte	Espuma de Polietileno		
Adhesivo	Acrílico permanente, sensible a la presión		
Color	Blanco		
	Sistema Inglés	Sistema Internacional	Procedimientos
Espesor Total	39.4 mils	1000 micrones	PSTC-133
Adhesividad	> 45 oz/in	> 12.3 N/25 mm (> 500 gr-f/cm)	PSTC-101
Cohesion	> 1000 min		PSTC-107
Rango temperatura de trabajo	(32 a 120) ° F	(0 a 50) ° C	

Largo *	1.64, 2.19, 27.34, 55 (yd) aprox.	1.5, 2, 25, 50 (m) aprox.
Ancho *	1/2", 3/4", 1" (in) aprox.	12, 18, 24 (mm)

* Consultar otras medidas

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

- Cinta con adhesivo permante en ambas caras. Considerar que el adhesivo podría causar daños en las superficies al remover la cinta.
- Recomendada para aplicaciones en montaje de espejos, vidrios, publicidad interior, soportes de ganchos y canaletas de plástico ó metálicas en paredes, etc.
- Se adhiere con alta capacidad de agarre sobre superficies planas y lisas de acero inoxidable, mayólica, superficies pintadas y aglomerados de madera.

MODO DE USO

- Limpiar con alcohol las superficies del objeto y aquella donde se desea adherirlo, de tal manera de asegurarse que no queden vestigios de aceite, polvo, etc. sobre ambas superficies.
- Pegar sobre el objeto de manera espaciada tiras de la cinta M100F en forma vertical.
- Retirar el papel bisiliconado de la cinta teniendo cuidado de no tocar el adhesivo y entonces adherir el objeto sobre la superficie deseada manteniéndolo a presión por espacio mayor a los 30 segundos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en su empaque original bajo techo, en un lugar fresco y seco a 20°C y humedad relativa de 50%, lejos de la exposición directa de cualquier fuente de calor y de los rayos del sol.

OTRA INFORMACIÓN

La información técnica está basada en ensayos realizados en nuestro laboratorio según las normas de Indecopi y Test Methods for Pressure Sensitive Adhesive Tape, 15 th Edition. Para aplicaciones específicas, el usuario debe efectuar las pruebas y ensayos que estimen necesarios.

